



Карналлит обогащенный ТУ 1714-043-00203944-2011

Применяется в химической промышленности для производства металлического магния.

Массовая доля магния хлористого, %	31,5 ± 1,0
Массовая доля сульфатов в пересчете на сернистый кальций, %, не более	0,05
Массовая доля гигроскопической воды, %, не более	3,3
Изготовитель контролирует в процессе производства показатели:	
	Типичные значения
Массовая доля калия хлорида, %, не более	25,3
Массовая доля натрия хлорида, %, не более	5,3

Отгружается насыпью.

Московское представительство ПАО "УРАЛКАЛИЙ"

123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 34
Тел.: +7 (495) 730-2371
Russia-sales@uralkali.com
www.uralkali.com

05/12/2023

Актуальная версия спецификации всегда доступна на сайте
www.uralkali.com/ru